



Peinture translucide pour écrans

Série LACRYL® 800

Les produits de la série 800 sont formulés pour être appliqués en haut volume sur des écrans.

Appliqué sur des écrans, le *Lacryl* 800 réduit les coûts et la main-d'œuvre grâce à une couverture supérieure aux autres produits et à moins de gaspillage. En outre, il dure plus longtemps, a une meilleure profondeur d'image et ne présente pas de démarcation lorsqu'il est éclairé.

Plus de 30 couleurs standard et de 3000 couleurs composées.



Surfaces compatibles

Les produits de la série *Lacryl* 800 peuvent être appliqués sur des subjectiles adéquatement préparés :

Polycarbonate
Acrylique

Produits associés

Diluants

ZZ208/01* — Diluant
ZZ218/01 — Retardateur

* Aussi offert en format /PL.

Série *Lacryl* 800

Mode d'emploi

Préparation des surfaces

Nettoyage du subjectile : Le 6428SP/01 élimine rapidement la silicone et les agents de démoulage indésirables sur le subjectile à peindre. Appliquer avec un pulvérisateur à pompe ou un chiffon blanc et propre*, essuyer dans une seule direction et assécher immédiatement la surface à l'aide d'un chiffon propre et sec. S'il faut poncer, utiliser le 6428SP/01 avant et après le ponçage.

* **Attention :** Ne pas appliquer sur les subjectiles sensibles, comme les couches de finition et (ou) les apprêts fraîchement appliqués, qui pourraient s'en trouver ramollis.

Élimination de la charge électrostatique : À l'aide d'un pistolet de pulvérisation ou d'un vaporisateur en bouteille, appliquer un voile de 6428SP/01 sur la surface à peindre. Cela aide à réduire l'électricité statique ainsi que l'effet d'attraction sur la poussière et les particules de saleté.

Rapport de mélange



- Le *Lacryl* 800 est livré prêt à utiliser.
- Agiter ou mélanger le produit avant de l'utiliser
- Filtrer le produit avant de l'appliquer.

Le *Lacryl* 800 a été conçu pour être appliqué sur les écrans directement à partir du contenant, sans dilution. Dans certains cas, l'ajout de 40 oz de ZZ208/01 par gallon peut être nécessaire :

- sur les écrans de grande taille;
- pour réduire l'intensité ou la saturation d'une couleur.

Dans des conditions de température élevée, de 2 à 4 oz de retardateur ZZ218/01 peuvent être ajoutées.

Additifs



Aucun

Série *Lacryl* 800

Mode d'emploi

Application

Méthodes d'application

- Raclette, à main levée.
- Table semi-automatique
- Table entièrement automatique.

Appliquer lorsque la température de l'air ambiant, du produit et du subjectile est supérieure à 16 °C (60 °F) et d'au moins 3 °C (5 °F) supérieure au point de rosée.

Pour éliminer la charge statique, vaporiser un voile d'agent de préparation pour plastiques 6428SP/01 de Matthews.

Bien agiter le *Lacryl* avant de l'utiliser, et l'agiter souvent pendant l'utilisation.

Temps de séchage prévus



Séchage à l'air (à 50 % d'humidité relative et à 21 °C [70 °F])

Avant l'exposition aux intempéries : 24 heures

Peut être soumis à un séchage accéléré jusqu'à 65 °C (150 °F).

Nettoyage de l'équipement

Utiliser le diluant ZZ205/01* ou ZZ208/01** ou un autre solvant approprié pour nettoyer l'équipement de pulvérisation.

Utiliser le nettoyant ZZ206/01* pour éliminer les brouillards de pulvérisation et la peinture.

Remarque : Ne pas laisser le produit mélangé dans l'équipement.

* Aussi offert en formats /PL et /DR.

** Aussi offert en format /PL.

Données techniques

Renseignements sur les COV

Teneur réelle en COV : 4,63 lb/gal

Teneur réelle en COV : 555 g/L

Teneur réglementaire en COV (moins l'eau et les matières exemptées) : 4,63 lb/gal

Teneur réglementaire en COV (moins l'eau et les matières exemptées) : 555 g/L

Caractéristiques de rendement

Matières solides : 54 % en poids

Rendement théorique (1 mil à 100 % d'efficacité de transfert) :

1600 pi²/gal

Conditions d'application — température :

16 °C (60 °F) minimum

38 °C (100 °F) maximum

Conditions d'application — humidité relative :

85 % maximum, 5° au-dessus du point de rosée

Lacryl 801 blanc utilisé comme étalon.

Pour obtenir tous les détails sur les teneurs en COV, visiter le site MatthewsPaint.com, sous Quick Links > VOC Data (Liens rapides > Données sur les COV)

Série *Lacryl* 800

Important : Il peut être nécessaire de mélanger le contenu de l'emballage avec d'autres composants avant que le produit puisse être utilisé. Avant d'ouvrir l'emballage, s'assurer de bien comprendre les mises en garde sur les étiquettes de tous les composants, car les dangers inhérents à chacun des composants se retrouvent dans le produit mélangé. L'emploi inadéquat du produit peut créer des conditions dangereuses. Suivre les directives du fabricant de l'équipement de pulvérisation pour prévenir les risques de blessure ou d'incendie. Suivre les directives en matière d'utilisation du respirateur. Porter de l'équipement de protection des yeux et de la peau. Prendre toutes les précautions qui s'imposent.

Consulter les fiches de données de sécurité et les étiquettes pour en savoir plus sur les consignes de sécurité et de manutention.

POUR OBTENIR D'URGENCE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE OU CONCERNANT LE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS, COMPOSER LE 514 645-1320, AU CANADA, LE 412 434-4515, AUX ÉTATS-UNIS, OU LE 01-800-00-21-400 AU MEXIQUE.

Les produits décrits dans le présent document sont conçus pour être appliqués par des professionnels ayant reçu une formation spéciale, et utilisant de l'équipement approprié. Ils ne sont pas destinés à la vente au grand public. Les produits décrits peuvent être dangereux et doivent être utilisés selon leur mode d'emploi. Les mises en garde des étiquettes doivent être rigoureusement respectées. Les énoncés et méthodes décrits sont exacts au meilleur des connaissances et pratiques de Matthews Paint. Les marches à suivre mentionnées pour l'application ne sont que des suggestions et ne doivent pas être interprétées comme des garanties de rendement, de résultat ou de convenance à des fins particulières. De plus, Matthews Paint ne permet pas la contrefaçon en ce qui concerne l'utilisation de toute formule ou de tout procédé ci-inclus. Pour obtenir de l'assistance technique, veuillez composer le numéro sans frais 1 800 323-6593.



Un revêtement de qualité inégalée pour la signalisation architecturale

760 Pittsburgh Drive
Delaware, Ohio 43015
Numéro de téléphone : 1 800 323-6593
Numéro de télécopieur : 1 800 947-0377